



## 全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01848853

申請廠商： 貿榮貿易有限公司  
新北市汐止區新台五路 1 段 99 號 9 樓之 7

報告發行日期： 2020 年 9 月 21 日

### 樣品敘述：

八件委託測試樣分別標示為：

1. 絨毛針織布，顏色標示為 (A) 黃色，(B) 藍色印花，(C) 藍色。
2. 拉鍊，顏色標示為 (D) 黃色。
3. 繡線，顏色標示為 (E) 咖啡色，(F) 淺橘色，(G) 白色。
4. 鬆緊帶，顏色標示為 (H) 黃色。

廠商提供之洗標： -

樣品收到/測試日期： 2020 年 09 月 14 日  
訂單號碼： -  
品名： Ryan 好眠眼罩枕  
買家名稱： 全家便利商店  
製造廠商： 貿宜日用品公司  
參照法規： CNS  
備註： 產品批號: K3

### 測試內容：

依據客戶要求執行以下測試，結果請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司  
審核者：

彭春麟

彭春麟  
總經理



報告簽署人：

周世民

周世民  
經理



Page 1 of 9

629/elaine



## 全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01848853

測試內容：

### 1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法)，以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(A/C) 黃/白/藍色布	ND	75
(B) 藍色印花布	ND	75
(E/F/G) 咖啡/淺棕/白色繡線	ND	75
(H) 黃色鬆緊帶	ND	75

備註： CNS = Chinese national standard = 中華民國國家標準  
mg/kg = 毫克/千克  
ND = 未檢測出  
偵測極限 = 16 mg/kg



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01848853

測試內容：

2. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113-1 L3280-1 -108 年 10 月 24 日 紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113-1 L3280-1 -108 年 10 月 24 日：纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果 方法 D (A/C) 黃/藍色布塊
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01848853

測試內容：

偶氮色料衍生特定芳胺的測試 (續)

<u>No.</u>	<u>禁用芳胺化合物</u>	<u>CAS No.</u>	<u>結果</u> <u>方法 D</u> <u>(B) 藍色印花布塊</u>
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01848853

測試內容：

偶氮色料衍生特定芳胺的測試 (續)

<u>No.</u>	<u>禁用芳胺化合物</u>	<u>CAS No.</u>	<u>結果</u> <u>方法 D</u> <u>(E/F/G) 咖啡/淺棕色繡線</u>
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01848853

測試內容：

偶氮色料衍生特定芳胺的測試 (續)

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果 方法 D (H) 黃色鬆緊帶
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準  
 N = 未檢測出  
 mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克  
 偵測極限 = 5 mg/kg



## 全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01848853

測試內容：

### 3. 有機錫

依據 CNS 15853-1 S2180-1-104 年 10 月 26 日 鞋類及組件之有害物質-第 1 部：鞋材中有機錫化合物測定法，以氣相層析質譜儀(GC-MS) 分析。

化合物	結果(mg/kg)
	(A/C) 黃/藍色布塊
三丁基錫 (TBT)	ND
三苯基錫 (TPT)	ND
	(B) 藍色印花布塊
三丁基錫 (TBT)	ND
三苯基錫 (TPT)	ND
	(E/F/G) 咖啡/淺棕/白色繡線
三丁基錫 (TBT)	ND
三苯基錫 (TPT)	ND
	(H) 黃色鬆緊帶
三丁基錫 (TBT)	ND
三苯基錫 (TPT)	ND

限值：0.5(嬰幼兒用)/1.0(與皮膚直接接觸)/1.0(與皮膚非直接接觸)/1.0(室內裝飾用)

備註： mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克  
ND = 未檢測出  
CNS = Chinese national standard = 中華民國國家標準  
偵測極限 = 0.2 mg/kg





全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01848853

測試內容：

4. 壬基酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)含量

依據 CNS 15579 (101 年 10 月 8 日) 紡織品-表面活性劑測定-烷基酚聚氧乙烯醚，以索氏萃取並以液相層析串聯質譜儀 (LC-MS-MS) 分析。

化合物	結果 (mg/kg) (A/C) 黃/藍色布塊	限值 (mg/kg)
壬基酚	ND	--
壬基酚聚氧乙烯醚	ND	--
以上總和	ND	1000

化合物	結果 (mg/kg) (B) 藍色印花布塊	限值 (mg/kg)
壬基酚	ND	--
壬基酚聚氧乙烯醚	ND	--
以上總和	ND	1000

化合物	結果 (mg/kg) (E/F/G) 咖啡/淺橘/白色繡線	限值 (mg/kg)
壬基酚	ND	--
壬基酚聚氧乙烯醚	ND	--
以上總和	ND	1000

化合物	結果 (mg/kg) (H) 黃色鬆緊帶	限值 (mg/kg)
壬基酚	ND	--
壬基酚聚氧乙烯醚	ND	--
以上總和	ND	1000

備註：CNS = Chinese national standard = 中華民國國家標準  
 mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克  
 ND = 未檢測出  
 偵測極限 = 10 mg/kg



## 全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01848853

測試內容：

### 5. 重金屬元素 - 溶出性鎘 (Cd)分析

依據 CNS 4797-2 Z7066-2 -93 年 7 月 6 日 玩具安全(特定元素之遷移)，以酸液萃取並用感應耦合電漿原子放射光譜儀(ICP-OES) 分析。

測試部位	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(D) 黃色拉鍊齒	ND	不得檢出
(D) 黃色拉鍊頭	ND	不得檢出

備註: mg/kg = 毫克/千克，依據所測試樣品之乾重來計算

ND = 未檢測出

偵測極限 = 5 mg/kg

CNS = Chinese national standard = 中華民國國家標準

可溶性重金屬之分析結果已依據 CNS 4797-2 (93 年 7 月 6 日)要求之校正因子加以調整。

### 6. 重金屬元素 - 溶出性鉛(Pb)分析

依據 CNS 4797-2 Z7066-2 -93 年 7 月 6 日 玩具安全(特定元素之遷移)，以酸液萃取並用感應耦合電漿原子放射光譜儀(ICP-OES) 分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(D) 黃色拉鍊頭	ND	90

備註: mg/kg = 毫克/千克，依據所測試樣品之乾重來計算

ND = 未檢測出

偵測極限 = 5 mg/kg

CNS = Chinese national standard = 中華民國國家標準

可溶性重金屬之分析結果已依據 CNS 4797-2 Z7066-2 -93 年 7 月 6 日 要求之校正因子加以調整。

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行爲，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

**報告符合性聲明：**本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

